



13

Maansiirto- ja soraliike M. Levy Oy, Tiaisenkatu 34 80200 Joensuu  
DoP nro 2.

EN 13242, Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät  
sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset  
Kulho, SrM 0/32  
Kiviaines sitomattomaan kantavaan kerrokseen

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	0/32
Rakeisuusluokka	G <sub>A</sub> 85 GT <sub>A</sub> 20
Litteysluku	Fl <sub>35</sub>
Kiintotiheys	2,76 Mg/m <sup>3</sup>
Vedenimeytyminen	0,8 %
Hienoainespitoisuus	f <sub>7</sub>
Petrografinen kuvaus	Kiilleliuskevaltainen soramurske
Iskunkestävyys	LA <sub>25</sub>
Kulutuskestävyys	NPD
Murtopintaisten rakeiden osuus	C <sub>50/30</sub>
Tilavuuden pysyvyys	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Rapautumisen kestävyys	NPD
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD