



13

Maansiirto- ja soraliike M. Levy Oy, Tiaisenkatu 34 80200 Joensuu
DoP nro 7.

EN 13242, Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät
sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset
Kulho, Sora 0/8
Kiviaines sitomattomaan kerrokseen

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Raekoko	0/8
Rakeisuusluokka	G _A 85 GT _A 20
Litteysluku	NPD
Kiintotiheys	2,76 Mg/m ³
Vedenimeytyminen	0,8 %
Hienoainespitoisuus	f ₃
Petrografinen kuvaus	Kiilleliuskevaltainen soramurske
Iskunkestävyys	NPD
Kulutuskestävyys	NPD
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD
Tilavuuden pysyvyys	NPD
Vaaralliset aineet	NPD
Rapautumisen kestävyys	NPD
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD